Note di trasformazione

Greenflex FC 45 è facilmente lavorabile con impianti di filmatura in bolla. L'intervallo di temperatura del fuso suggerito è compreso tra da 170 °C e 200 °C. Sono consigliati spessori compresi tra 50 a 200 µm.

Stoccaggio e trasporto

Greenflex FC 45 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.
Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50 °C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.
Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

Dichiarazione di conformità alimentare

Greenflex FC45 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

Assistenza Tecnica Polietilene

Centro-Europa Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office
Piazza Boldrini 2009 San Donato Milanese (MI) - Italia
tel. +39 0252032998 +39 0252042262
+39 0252042005 +39 0252032072
+39 0252042984

Mantova
Via Taliedo 4-6 10100 Mantova (MN) - Italia
tel. +39 0376305520 +39 0376360250

Nord Europa ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20
59279 Dunkerque - Francia
tel. +33 328235516

Duesseldorfer Str. 13
65760 Eschborn - Germania
tel. +49 15140260561

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative so
contenuti in questo documento sono indicazioni che non cost
adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.
Versalis ¯ a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteri
DISCLAIMER: ¯ resp'ontsialbiizlziatt¨ordeelflinale verificare la sicure
l'idoneit¨ tecnica del prodotto per lôapplicazione specifica
farmaceutiche e in ;Versalis ¨ dichiaro ogni responsabilit¨ qualo
nelle suddette applicazioni.