

GREENFLEX®

EVA

ML 21

Copolimero etilene vinil acetato

Greenflex ML 21 è un copolimero etilene vinil acetato (EVA) adatto allo stampaggio ad iniezione ed è raccomandato quando è necessaria una buona resistenza ai prodotti chimici.

Greenflex ML 21 grazie alla sua particolare additivazione con cere può essere usato ad elevata velocità di trasformazione per una elevata produttività.

Applicazioni

Greenflex ML 21 è indicato per lo stampaggio ad iniezione di articoli flessibili.

Proprietà Principali

Proprietà della resina	Valore	Unità	Metodo di test
Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg)	2.5	g/10min	ISO 1133
Contenuto di vinilacetato	6	%	Metodo Interno
Densità	0.925	g/cm ³	ISO 1183
Punto di fusione	101	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	< - 80	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	78	°C	ISO 306/A

Proprietà Meccaniche*	Valore	Unità	Metodo di test
Sforzo a snervamento	8	MPa	ISO 527
Sforzo a rottura	-	MPa	ISO 527
Allungamento a rottura	-	%	ISO 527
Modulo a flessione	100	MPa	ISO 178
Durezza Shore A	95	-	ISO 868 A
Durezza Shore D	43	-	ISO 868 A

(*) Valori riferiti a provini stampati ad iniezione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

Note di trasformazione

Greenflex ML 21 è facilmente lavorabile con le più recenti macchine da stampaggio ad iniezione con risultati eccellenti.

Condizioni tipiche di trasformazione (*)

Profilo di temperatura (°C) 150 – 210

Temperatura dello stampo (°C) 10 – 30

(*) Le condizioni di trasformazione variano in funzione del pezzo, della posizione dei punti d'iniezione, della

Stoccaggio e trasporto

Greenflex ML 21 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50°C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di versalis.

Dichiarazione di conformità alimentare

Greenflex ML 21 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

Technical Management Polietilene and Client Relationship

Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office

Piazza Boldrini, 1

20097 San Donato Milanese (MI) - Italy

tel. +39 02 52032087 + 39 02 52032190

tel. +39 02 52042005 + 39 02 52032319

Mantova

Via Taliercio 14 - 46100 Mantova (MN) - Italy

tel. +39 03 76305520 +39 03 76305741

Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20060 Mardyck 59279

Dunkerque - France

tel. +33 328235516

Duesseldorfer Str. 13

65760 Eschborn – Deutschland

tel +49 6196492249

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.

Versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.

DISCLAIMER: è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e l'idoneità tecnica del prodotto per l'applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l'uso in applicazioni farmaceutiche e in dispositivi medici; Versalis declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato nelle suddette applicazioni.