Note di trasformazione

Greenflex ML 31 è facilmente lavorabile con le più recenti macchine da stampaggio ad iniezione con risultati eccellenti.
Condizioni tipiche di trasformazione: **

Profilo di temperatura	(°C)	150 - 210
Temperatura dello stampo	(°C)	10 - 30

(**) Le condizioni di trasformazione variano in funzione del pezzo, della posizione dei punti d'iniezione, della macchina e del raffreddamento dello stampo.

Stoccaggio e trasporto

Greenflex ML 31 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.
Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50 °C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.
Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

Dichiarazione di conformità alimentare

Greenflex ML 31 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

Assistenza Tecnica Polietilene

Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office
Piazza Boldrini 22 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
tel. +39 02 5203 2998 +39 02 5204 2262
+39 02 5204 2005 +39 02 5203 2072
+39 02 5204 2984

Mantova
Via Taliercio 46100 Mantova (MN) - Italia
tel. +39 0376 305520 +39 0376 360250

Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20
59279 Dunkerque - Francia
tel. +33 3 28 23 55 16

Duesseldorfer Str. 13
65760 Eschborn - Germania
tel. +49 151 40 260 561

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative sc
contenuti in questo documento sono indicazioni che non cost
adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.
Versalis a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteri
DISCLAIMER: responsabilità derivante dal finale verificare la sicure
l'idoneità tecnica del prodotto per l'applicazione specifica
farmaceutiche e in; Versalis declina ogni responsabilità qualo
nelle suddette applicazioni.