

## CLEARFLEX®

LLDPE

## RL 506 UH

Polietilene lineare a bassa densità

Clearflex RL 506 UH è un polietilene lineare a bassa densità, comonomero esene, additivato con antiossidanti e stabilizzanti UV che garantiscono una protezione UV10, idoneo per lo stampaggio rotazionale.

I manufatti prodotti con Clearflex RL 506 UH presentano buone proprietà meccaniche, alta resistenza all'impatto ed un'eccellente resistenza agli agenti chimici (ESCR).

### Applicazioni

Clearflex RL 506 UH è progettato per la produzione di serbatoi industriali, contenitori di grandi capacità e articoli di forme complesse. Confrontato con i gradi standard da rotomoulding, Clearflex RL 506 UH evidenzia una maggiore resistenza agli agenti chimici come detersivi, oli e carburanti.

### Proprietà Principali

Proprietà della resina	Valore	Unità	Metodo di test
Melt Flow Rate (190 °C/2,16 kg)	4	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/5 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/21,6 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Densità	0,940	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Punto di fusione	128	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	< -70	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	118	°C	ISO 306/A

Proprietà Meccaniche *	Valore	Unità	Metodo di test
Sforzo a snervamento	20	MPa	ISO 527-3
Sforzo a rottura	21	MPa	ISO 527-3
Deformazione a snervamento	-	%	ISO 527-3
Allungamento a rottura	> 700	%	ISO 527-3
Modulo a flessione	730	MPa	ISO 178
Durezza Shore D	55	-	ISO 868 A
Resistenza all' urto (Falling Weight) **	22	J	ISO 6603-2
Resistenza IZOD con intaglio	-	J/m	ASTM D 256
Resistenza ai tensioattivi (ESCR) ***	>1000	h	ASTM D 1693 (B)

(\*) Valori riferiti a provini stampati ad iniezione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

(\*\*) Provini stampati con tecnologia rotomoulding.

(\*\*\*) Tensioattivo al 100% - Condizione B.

## Note di trasformazione

Clearflex RL 506 UH può essere trasformato con la tecnologia dello stampaggio rotazionale su tutti i tipi di impianti. L'intervallo di temperatura consigliato per ottenere risultati ottimali è compreso tra 230 °C e 280 °C, in funzione del tempo di permanenza del materiale nello stampo.

## Stoccaggio e trasporto

Clearflex RL 506 UH è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Sugeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature. Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50 °C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche. Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

## Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

## Dichiarazione di conformità alimentare

Clearflex RL 506 UH è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

## Assistenza Tecnica Polietilene

### Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office  
Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia  
tel. +39 0252032998 +39 0252042262  
+39 0252042005 +39 0252032072  
+39 0252042984

Mantova  
Via Taliercio 14 - 46100 Mantova (MN) - Italia  
tel. +39 0376305520 +39 0376305620

### Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20060 Mardyck  
59279 Dunkerque - Francia  
tel. +33 328235516 +33 328235512

Duesseldorfer Str. 13  
65760 Eschborn - Germania  
tel. +49 15140260561

**IMPORTANTE:** per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.

Versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.

**DISCLAIMER:** è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e l'idoneità tecnica del prodotto per l'applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l'uso in applicazioni farmaceutiche e in dispositivi medici; Versalis declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato nelle suddette applicazioni.