

AM 7000 AE

Ritardante di fiamma-HBCD-free-Non contiene CFC e HCFC-Cicli veloci

Extir® AM 7000 AE è un polistirene espandibile di colore bianco con proprietà di ritardata propagazione di fiamma. Le perle di Extir® AM 7000 AE hanno forma sferica e hanno dimensioni grandi. Extir® AM 7000 AE è utilizzato per la produzione di blocchi a densità bassa per l'isolamento termico. Extir® AM 7000 AE è HBCD-free e non contiene CFC o HCFC. Il prodotto non è idoneo per il contatto alimentare.

Applicazioni

Extir® AM 7000 AE è utilizzato principalmente nel settore edile. Applicazioni tipiche sono:

- Blocchi leggeri per lastre da isolamento termico, specialmente a intercapedine
- Blocchi elastificate per isolamento acustico
- Blocchi per fondazioni stradali

Informazioni Tecniche

Densità apparente	kg/m ³	590-630
Granulometria	mm	1,4-2,2
Tipico contenuto di pentano	%	<6,5

Densità apparente minima

con prima espansione in pre-espansore continuo	kg/m ³	15
con seconda espansione in pre-espansore continuo	kg/m ³	10
in pre-espansore discontinuo	kg/m ³	12
Intervallo di densità normalmente impiegata	kg/m ³	11-20

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure "Extir, Polistirene espandibile"

Processabilità

I prodotti della gamma Extir® AM possono essere processati in tre step.

Pre-espansione	Pre-espansione Extir® AM 7000 AE può essere pre-espanso alle densità sopra indicate con espansori continui o discontinui tradizionali. Le densità minori sono raggiunte con una seconda espansione.
Maturazione	Il tempo di maturazione delle perle espanse è tra le 6 e le 48 ore. Può variare in base alla densità desiderata e alle condizioni ambientali.
Stampaggio	Extir® AM 7000 AE può essere processato con stampatrici o blocchiere comuni.




Il materiale ha un'eccellente reazione al vapore, garantendo cicli veloci con ottime proprietà finali.

Certificazioni

✓Euroclasse E , ✓LNE su richiesta, ✓B1 nach DIN4102 su richiesta

Extir® AM 7000 AE è certificato Euroclasse E EN 13501-1, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Prodotti recanti la certificazione francese (LNE) o tedesca (B1 nach DIN4102) sono disponibili su richiesta. Le proprietà di autoestinguenza del prodotto finito sono raggiunte solo dopo l'allontanamento dell'agente espandente residuo e un adeguato tempo di maturazione.

Stoccaggio

-  Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben ventilati a temperatura tra 15 e 20°C
-  Il prodotto in octabin, se conservato correttamente mantiene le proprie caratteristiche per almeno un mese dalla consegna
-  I pannelli e i manufatti stampati di Extir® AM 7000 AE non devono essere esposti direttamente al sole nè imballati in pellicola trasparente. Si consiglia vivamente l'utilizzo di imballaggi opachi o bianchi.

Sicurezza

Durante la lavorazione del Polistirene Espandibile si potrebbe creare un'atmosfera esplosiva a seguito di miscele aria/pentano. Per questo vanno evitate tutte le possibili cause di innesco quali fiamme libere o scintille, è necessario lavorare in luoghi adeguatamente ventilati e si raccomanda il divieto di fumare. Si consiglia un'adeguata messa a terra delle apparecchiature e delle linee di trasporto pneumatico. Per ulteriori informazioni relative alla conservazione, imballaggio e precauzioni durante la lavorazione, si prega di fare riferimento al Bollettino Tecnico "Styrenics, Technical informatin" ed alle "Schede di Sicurezza Extir".